

測試報告

報告編號: HTF22A00188M01

報告日期: 2022/10/21

頁數: 1 of 3

漢升密封科技股份有限公司
桃園市中壢區北園路22號

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商 : 漢升密封科技股份有限公司
樣品名稱 : N6J11B
樣品材質 : 丁氰橡膠
料號 : N7011B

收件日 : 2022/10/12
測試期間 : 2022/10/12 to 2022/10/21

測試需求 : 客戶指定依據美國聯邦法規之藥物暨食品管理 (FDA) 21 CFR 177.2600 進行測試。測試項目請參閱測試結果表格。

測試結果 : 請見下一頁。


Singh Hsiao / Asst. Manager
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責。此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

漢升密封科技股份有限公司
桃園市中壢區北園路22號

報告編號: HTF22A00188M01

報告日期: 2022/10/21

頁數: 2 of 3

測試部位敘述

No.1 : 黑色橡膠

測試結果

通過

測試項目	測試方法	單位	RL	結果	限值
				No.1	
總萃取物 (水, 迴流, 前7小時)	參考美國FDA 21 CFR 177.2600.	mg/in ²	0.1	1.10	20
總萃取物 (水, 迴流, 接續2小時)	參考美國FDA 21 CFR 177.2600.	mg/in ²	0.1	0.494	1
總萃取物 (正己烷, 迴流, 前7小時)	參考美國FDA 21 CFR 177.2600.	mg/in ²	0.1	9.27	175
總萃取物 (正己烷, 迴流, 接續2小時)	參考美國FDA 21 CFR 177.2600.	mg/in ²	0.1	2.18	4

備註:

1. RL = 報告極限值
2. 本報告不得分離或擷錄使用。
3. 測試結果的符合性判定不納入量測不確定度。
4. 本報告為 HTF22A00188 之加發報告, 報告加發日期 2022年10月21日。

測試報告

漢升密封科技股份有限公司
桃園市中壢區北園路22號


報告編號: HTF22A00188M01

報告日期: 2022/10/21

頁數: 3 of 3

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 *

HTF22A00188



** 報告結尾 **

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責。此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。